
PAPIERS CANSON & MONTGOLFIER S.A. FABRIQUÉ EN FRANCE



EPAISSEUR D'UN STRATIFIÉ EN FONCTION DU % PONDERAL DE VERRE

RESINE d = 1,3
VERRE E d = 2,56

$$e = \frac{P}{\gamma_v \times 1000} + \frac{P\left(\frac{100-x}{x}\right)}{\gamma_r \times 1000}$$

e : épaisseur du stratifié en mm

P : Poids total de verre en g/m²

x : % en poids du verre dans le stratifié

γ_v : Poids specifique du verre en g/cm³

γ_r : Poids spécifique de la résine en g/cm³